

Självhärdande SMP lim

PCI Pecitape® Bond

för skarvtätning av våtrumfolien
PCI Pecilastic W Project

PCI®
För Bygg-Proffs



Användningsområde

- För tätning av skarvar av våtrumfolien PCI Pecilastic W Project. Skarvarna kan överlappas 5 cm och limmas samman. Folien

kan även monteras kant i kant och bandet PCI Pecitape 100 P limmas över skarven.

Produktegenskaper

- 1-komp, färdig att använda.
- Mycket goda arbeteegenskaper, enkel att pressa ur tuben och god vätning mot folieduken.
- Snabb härdning, ETAG testad för vattenbelastning efter 7 dygn.
- Innehåller ej vatten.
- Fri från lösningsmedel enligt tysk standard TRGS 610; Giscode RS 10.
- Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.



A brand of

BASF

The Chemical Company

Användarmässiga och tekniska data

Material

Materialbas	silan modifierad polymer (SMP)
Komponenter	1-komponent
Konsistens	pastös
Färg	beige
Märkning	
- Lagstiftning om farligt gods på väg	Ej farligt
- Lagstiftning om hälsovådliga ämnen	ingen märkning nödvändig för denna produkt
<i>För mer information se avsnittet "Säkerhetsinformation"</i>	
Lagringstid	min 6 mån vid förvaring i oöppnad förpackning. Ingen permanent förvaring över + 30 °C.
Förpackning	310 ml tub Art.nr. 4349/3

Applicering

Förbrukning *	
- tandning A2	ca 20 lpm per tub vid överlapp om 5 cm
Luft- och underlagstemperatur	+ 15 °C to + 25 °C
Fuktighet	< 70 % RF
Applicerings metod	limspridare tandning A2
Öppentid**	ca 45 minuter
Kan viktbelastas efter**	ca 24 timmar
Fullt belastningsbar efter**	för vatten efter 7 dagar

**vid + 23 °C och 50 % relativ fuktighet. Högre temperaturer and high air humidity förkortar och lägre temperaturer förlänger angivna tider.

Lämpliga underlag

- PCI Pecilastic W Project
- PCI Pecitape P 100
- PCI Pecitape Corner I
- PCI Pecitape Corner E

Applicering

- Förvara PCI Pecitape Bond i rumstemperatur..
- Snedskär pipen på tuben. Applicera PCI Pecitape Bond på underlaget och fördela ut limmet med en limspridare med tandning A2. Applicera inte mer material än vad som kan förseglas i skarvarna inom 45 min.
- Följ den separata monteringsanvisningen för våtrumssystemet PCI VG2014 vid monteringen.
- Överlappa folievåderna minst 5 cm och pressa fast limskarven ordentligt. Alternativt monteras folievåderna kant i kant. Bandet PCI Pecitape 100 P monteras då över skarven. Limma fast bandet enligt anvisning och pressa fast bandet.
- Härdat lim kan enbart avlägsnas mekaniskt.
- Rengör verktygen med PCI Univerdünner universal thinner, direkt efter användning.

Observera

- PCI Pecilastic Bond härdar via kontakt med vatten och fukt och måste förvaras i hermetiskt tillsluten

behållare. Kvarvarande lim i tuben måste därför tillslutas så den är hermetisk tillsluten. Luftfuktighet

under 35% RF kan påverka så att härdtiden förlängs.

Säkerhetsinformation

Produkten innehåller trimethoxysilylpropylethylendiamine. Kan orsaka allergisk reaktion. Låt inte limmet torka på huden. Skydda ögon om det finns risk för stänk. Avlägsna intorkad produkt med tvål och vatten. Vid ögonkontakt skölj rikligt med vatten.

Om ögonbesvär inte avtar efter några minuter sök omgående läkarvård. Mindre mängd metanol frigörs vid användning och under härdprocessen, sörj för god ventilation.

Giscode: RS 10.

För mer information se vårt säkerhetsdatablad.



BASF AB
Box 7144
402 33 Göteborg
Tel. 031-26 84 60
Fax 031-26 84 80
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under

rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.