

Serie J

Norrvange

Granitkeramik



J Norrvange är en torrpressad, rektifierad/rakskuren och modulanpassad granitkeramik för golv och vägg inom- och utomhus. Granitkeramik är ett optimalt val vid beläggning i offentlig miljö med tung trafik. J Norrvange varierar i nyans och mönster vilket ger en levande kalkstens känsla. T ex i storlek 60x60 cm finns över 36 olika mönster.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Kg/kartong	Kvm/Kartong	Tjocklek (mm)	Nätstorlek (mm)
J612	36510	598X1198	15	0,72	9	-
J66	36501	598X598	23	1,08	9	-
J36	36502	298X598	23	1,08	9	-
J33	36503	298X298	22	0,54	9	-
J1515	36504	147X147	11	0,54	9	-

Egenskaper

- Frostsäker, vattenabsorption $\leq 0,5\%$
- Halkdämpningsklassificering* R9 (A vid barfotatrafik)
- Rektifierad/kantskuren
- Kemikalieresistent
- Modulanpassad

Installation

- **Viktigt!** Bricmates platta J Norrvange är en variationsrik granitkeramik med flera mönster- och färgskiftningar. En del av plattorna har stora fossilliknande detaljer som sticker ut. Med anledning av detta rekommenderar vi att man öppnar flera kartonger vid sättnings för att sprida ut dessa. Tänk även på att vrida på plattorna så att de stora detaljerna inte ligger åt samma håll.
- J Norrvange bör monteras med fästmassa minimum klass C2
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek. OBS! det är viktigt att kontrollera maximal skiktjocklek på fästmassan så denna ej överstigs.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större rekommenderas att läggas i flytfix på golv eller dubbellimmas på vägg.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandsättning så rekommenderas $\frac{3}{4}$ -förband.
- Keramik är ett naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
- Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med lämplig torrskärare alternativt vattenkyld såg med diamantklinga.
- Håltagning utförs med diamantbör maskinellt.
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd är minimum 1-2 mm.

Skötselråd

Efter fogning:

Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med t ex ett syrabaserat medel (t ex Fila Deterdek).

Vardagsrengöring:

Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling av granitkeramik med klinkerolja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.

Shade (bränning)

Plattornas förpackningar är märkta med s.k "shade-nr" eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar. Observera att J-serien varierar väldigt mycket i nyans och mönster även mellan plattor med samma shade.

*Halkdämpningsklassificering:

R-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds med skor. Skalan går från R9-R13 där 13 är den högsta halkdämpningen. ABC-skalan är mått på halkdämpningsklass där ytan beträds barfota. I skalan så är C den högsta klassificeringen.