



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- CEMENT
- ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT



### TILL VAD?

- Impregnerar och skyddar mot oljig smuts, absorberande material såsom obehandlad natursten, terrakotta och cement.
- Produkten minskar drastiskt materialets absorption utan att ändra dess utseende.
- Lämplig på golv både inomhus och utomhus.
- På golv inomhus som grund som en skyddande bas före vaxningen.

### Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.  
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

#### FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterierna i miljön efter användning.
- När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost. Förvara vid rumstemperatur.

För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet. Produkten skyddar inte marmor eller kalksten från syraattacker.

#### TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.  
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

#### SAMMANSÄTTNING

Dispersion av organiska hartser i vatten.

### FÖRDELAR

- Obehandlad effekt: Ändrar inte utseendet.
- Vattenbaserad: Mer ekologisk behandling och betydligt kortare arbetstider eftersom produkten kan appliceras på ytor med restfuktighet.
- Skapar ingen ytfilm.
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Utmärkt även på ytor av cement.
- Den är certifierad som lämplig för kontakt med livsmedel.
- Produkt med mycket låga VOC-utsläpp: Certifierad av GEV och märkt med EC1<sup>Plus</sup> bidrar till att erhålla poäng för LEED.

### ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Terrakotta rustik "imprunetino", polerad	15/20 m <sup>2</sup>
Terrakotta handgjord, ihålliga tegelplattor, tegel, spansk	7/10 m <sup>2</sup>
Sten	10/20 m <sup>2</sup>

\*Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering\*

### ANVÄNDNING

**Ingen utspädning:** Klar att använda.

#### Ytor inomhus av oslipad terrakotta och sten:

Applicera med pensel eller ylletrasa på ren yta ett jämnt lager med FILAW68. Applicera rikligt med produkt i fogarna. Efter 4 timmar applicera ett andra lager FILAJET. Vänta minst en timme och applicera sedan ett lager vaxfinish beroende på önskad estetisk effekt (FILAMATT: obehandlad; FILASATIN: matt; FILACCLASSIC och FILALONGLIFE: polerad).

#### Ytor inomhus av slipad terrakotta och sten:

Applicera med pensel eller ylletrasa på ren yta ett jämnt lager med FILAW68. Applicera rikligt med produkt i fogarna. Efter 4 timmar, applicera ett lager vaxfinish beroende på önskad estetisk effekt (FILAMATT: obehandlad; FILASATIN: matt; FILACCLASSIC och FILALONGLIFE: polerad).

#### Ytor utomhus av terrakotta, sten och cement:

Applicera 2 lager med pensel eller ylletrasa på ren yta ett jämnt lager med FILAW68. Applicera rikligt med produkt i fogarna.

#### Underhåll:

lösning utspädd i FILACLEANER.

#### Observera!

Prova produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar.  
Applicera inte produkten om regn förutspås.

#### MÄRKNING

Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten inte är klassificerad som farlig enligt gällande lagstiftning.

Förenlig med italiensk lagstiftning D. lgs 161/06:

**Kategori:** Fästprimer (vattenavvisande)  
EU-gränsvärde (Kat: 1/h): 30 g/l (2010).  
Denna produkt innehåller max. 0 g/l.

#### TEKNISKA EGENSKAPER

**Utseende:** Vätska

**Färg:** Genomskinlig gulaktig

**Lukt:** Spritdoft

**Densitet:** 1,010 kg/l

**pH:** 4,6

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.