

Redisit

Korrosionsskydd / vidhäftare

PRODUKTBESKRIVNING

Redisit är en cementbaserad slammassa bestående av olika tillsatsmedel för att ge bra rostskydd, vidhäftning och smidighet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Redisit Redisit används som korrosionsskydd på armeringsjärn och vidhäftningsskikt mellan gammal och ny betong/bruk.

BRUKSANVISNING

Förarbete på stål

Rost på armering måste avlägsnas så att ytan blir metalliskt ren (SA 2-2,5), lämplig metod är sandblästring.

Förarbete på betongytor

Betongytorna rengörs noggrant så att alla lösa partiklar avlägsnas. Sugande underlag förvattnas.

Blandning

Redisit ska endast tillsättas vatten. Häll rätt mängd vatten i hinken. Blanda vatten och pulver til en homogen massa och blanda maskinellt i minst 2-3 minuter. Är massan för styv kan den spädas med 2 dl vatten. Låt blandningen stå och dra i 3 minuter varefter bruket rörs upp.

Applicering

Redisit påförs med pensel eller spruta. Då **Redisit** används som vidhäftningsskikt ska lagningsbruket påföras vått-i-vätt.

Redisit används vid temperaturer över +5°C och temperaturen får inte sjunka under +2°C under de första 48 timmarna. Underlaget får inte ha en temperatur under +5°C.

SÄKERHETSINFORMATION

Hälsa, miljö och säkerhetsinformation, se separat säkerhetsdatablad, dessa kan hämtas på www.mapei.com

NOTERA

Trots att de tekniska detaljerna och rekommendationerna i denna publikation representerar det bästa av vår kunskap och erfarenhet, måste ovanstående information alltid betraktas som indikationer.

Därför skall den som använder produkten på förhand försäkra sig om att den är lämplig för den aktuella applikationen, och användaren själv är alltid ansvarig för konsekvenser i samband med användandet av produkten.

TEKNISKA DATA	Uppfyller kraven enligt Bro -04
Produktspecifikationer:	
Vidhäftning:	2,0 – 2,4 N/mm ² efter 7 dygn
Förpackningar:	Leveras i hinkar à 4 kg og säck á 20 kg
Bruksegenskaper:	
Vattenbehov:	1,6-1,8 liter per 4 kg hink 8,0-9,0 liter per 20 kg säck
Åtgång:	Ca. 1,3 kg Redisit pr. liter färdig massa.
Brukstid vid 20°C:	Ca. 2 timmar
Egenvikt:	1,8 kg/dm ³
Lagring:	Förvaras torrt. Kan i oöppnade förpackningar förvaras minst 6 månader.



Producent:

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com