

Våtrumsmembran

PCI Lastogum®

Rollbart tätskikt

PCI®
För Bygg-Proffs



Användningsområde


- Inomhus på väggar och golv i våtutrymmen.
- För bostadsmiljö, hotell och motsvarande.
- Som rollat tätskikt på underlag av betong och puts.
- Som tätskikt bakom kakel och klinker eller natursten.
- Kan även användas för att limma tätskiktsduken PCI Pecilastic W Project, se våtrumssystemet PCI VG2013.



Rör om PCI Lastogum ordentligt innan användning. PCI Lastogum påförs med roller eller pensel.

Produktegenskaper

- **Färdigblandad**, klar för användning
- **Deformationsupptagande**.
- **Vattentät och flexibel** med god åldringsbeständighet.
- **Smidig konsistens** gör PCI Lastogum lätt att applicera med roller eller pensel.
- **Snabb torktid**.



0098-11



Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	Modifierad konsthartsdispersion
Komponenter	1 komponent
Konsistens	Trögflytande
Färg	Grå
Märkning avseende	
- Förordning om farligt gods på vägar	Ofarligt
- Förordning om farliga ämnen	Ingen märkning nödvändig för produkten
- VOC-värde	Max 25 g/liter
<i>För mer information se avsnittet "Säkerhetsinformation"</i>	
Förpackning	15 kg
Art.nr. / EAN-nr.	57502656 / 4083200024423
Förvaring	Förvaras torrt och fritt från frost; får inte förvaras permanent i temperaturer över + 30 °C
Lagringstid	Minst 12 månader

Användningstekniska data

Åtgång	ca 1,1 kg/m ²
Åtgång per behandling	ca 0,5 kg/skikt
Förbrukning	
15 kg räcker till ca	13 m ²
Arbetstemperatur	+ 10 °C till + 25 °C
Blandningsförhållande	Färdigblandad
Torktid	
- första behandling	ca 1 timme
- gångbar efter	ca 3 timmar
- färdig för plattsättning	ca 12 timmar

* Vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Lågre temperaturer innebär längre tider och högre temperaturer kortare tider.

Förbehandling av underlaget

■ Sugande underlag skall förbehandlas med PCI Gisogrund. Underlagstemperaturen skall vara min + 10 °C. Förberedelse av underlaget samt böjstyvhet och toleranser i underlaget skall uppfylla kraven i BBV, Byggkera-

mikrådets Branschregler för våtrum. Betong skall vara äldre än 2 månader och RF skall inte överstiga 90 %.
Krav på relativa fuktigheten, RF %
Underlag av betong, platta på mark utan tillskjutande markfukt och

mellanbjälklag skall ha ett (RF) relativ fuktighet som ej överstiger 90 %. Fuktmätning skall utföras av auktoriserad fuktkontrollant och enligt RBK "Manual för fuktmätning i betong".

Applicering

1 Rör om PCI Lastogum ordentligt innan användning. PCI Lastogum påförs med roller eller pensel.
2 Rulla eller pensla PCI Lastogum som första skikt med åtgång ca 0,5-0,6 kg/m². Låt torka.

3 Andra skiktet rollas eller penslas med Lastogum med åtgång ca 0,5 kg/m². Låt torka.
Total åtgång ca 1,1 kg/m².

Observera

- PCI Lastogum skall inte användas utomhus, vid risk för tillskjutande fukt eller i bassänger. Kontakta PCI för rådgivning eller se produktblad för PCI Seccoral 2K.
- Varje skikt skall vara genomtorrt innan nästa påförs.
- Får ej utsättas för frost.

Säkerhetsinformation

Undvik ögon- och hudkontakt. Använd lämpliga skyddshandskar. Dispersionen får inte torka in på huden. Intorkad dispersion avlägsnas med tvål och vat-

ten. Vid risk för stänk ska ögonen skyddas. Vid ögonkontakt, skölj grundligt med vatten. Om ögonen förblir irriterade i mer än några minuter kon-

takta läkare och visa det här produktbladets eller förpackningens etikett .

Förvaras utom räckhåll för barn.

För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.



BASF AB
Box 7144
402 33 Göteborg
Tel. 031-26 84 60
Fax 031-26 84 80
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under

rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.