

Snabbtorkande primer, "blixtprimer"

PCI Gisogrund® Rapid

för cement- och gipsbaserade underlag

PCI[®]
För Bygg-Proffs



Användningsområde

- För inomhusbruk. Även utomhus under PCI tätskikt.
- För väggar och golv.
- Snabbtorkande primer, "blixtprimer", härdtid 5 minuter.
- Som förbehandling före plattsättning.
- Som förbehandling av avjämningsmassa, som PCI Periplan,

PCI OSP 31 och andra bruk som härdar genom hydratisering.

- Som fuktbarriär på absorberande underlag, som gipsbaserad puts, gips- och anhydritmassor på golv, gipsskivor, byggskivor, lättbetong, betong, puts och murverk.



Outspädd PCI Gisogrund Rapid läggs i ett jämnt tjockt lager på mineralunderlaget med en fin skumroller. När PCI Gisogrund Rapid har bildat en film på underlaget kan efterarbetet påbörjas omedelbart.

Produktgenskaper

- **Snabbhärdande, bildar en film** som efter bara 5 minuter kan täckas med PCI:s fästmassor eller avjämningsmassor.
- **Innehåller inga lösningsmedel (uppfyller TRGS 610 och Giscode D1)**, kan inte skada miljön eller användaren genom hälsovådliga ångor.
- **Rosa färg** fungerar som kontroll för att primern täcker underlaget.
- **Säker vidhäftning**, PCI:s fästmassor och avjämningsmassor fäster säkert på ytor som grundats med PCI Gisogrund Rapid.
- **Skyddar tunna bruksbäddar och avjämningsmassor** från att förlora vatten för snabbt, ökar öpptiden, förbättrar vidhäftningen och hjälper till att förhindra krympsprickor.
- **Förhindrar att luftbubblor bildas** och skyddar mot snabb uttorkning när underlaget avjämnas med PCI Periplan eller PCI OSP 31X.
- **Överrensstämmer med riktlinjerna från** den tyska branschorganisationen för gipsindustrin och med DIN 18 157-1. Snabbtorkande primer, "blixtprimer".
- **Klar att använda. Neutral lukt. Mycket lite stänk vid applicering.**



A brand of

BASF

The Chemical Company

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	Modifierad konsthartsdispersion
Komponenter	1 komponent
Densitet	ca. 1,0 g/cm ³
Konsistens	Flytande
Kontrollfärg	Rosa
Märkning avseende	
- Förordning om farligt gods på vägar	Ofarligt
- Förordning om farliga ämnen	Ingen märkning nödvändig för produkten
<i>För mer information se avsnittet "Säkerhetsinformation"</i>	
Lagringstid	Minst 12 månader vid förvaring i torr miljö skyddad från frost, ingen permanent förvaring i över + 30 °C
Förpackning	
10 kg dunk	Art.nr. / EAN-nr. 56171667 / 4083200035993
5 kg dunk	Art.nr. / EAN-nr. 56171720 / 4083200038000
1 kg flaska	Art.nr. / EAN-nr. 51647534 / 4083200038017

Användningstekniska data

Apppliceringsunderlag	Mängd PCI Gisogrund Rapid	Täckning för 10 liter PCI Gisogrund Rapid
Gipsbaserade underlag - anhydrit, gjutasfalt och underlag med gamla limrester.	ca. 80 till 150 ml/m ²	ca. 65 till 125 m ²
Absorberande mineralunderlag- betongunderlag, cementytter, kalk-/cement-rappning, lättbetong, kalksandsten m.m.	ca. 50 till 150 ml/m ²	ca. 65 till 200 m ²
Arbetstemperatur	+ 10 °C till + 25 °C (rums- och underlagstemperatur).	
Härddningstid* på mineralunderlag		
- gångbar efter	ca 5 minuter	
- kan täckas med PCI:s fästmassor och avjämningsmassor efter	ca 5 minuter	
[GROUP_END		
Den härdade filmens temperaturlåghet	- 20 °C till + 80 °C	

*Vid + 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Lägre temperaturer innebär längre härdtid och högre temperaturer kortare härdtid.

Förbehandling av underlaget

■ Underlaget måste vara helt, rent och bärkraftigt. Smuts, olja och vidhäftningshämmande material, t.ex. rester av lösningsmedelsfria limrester från

beläggningar, måste avlägsnas noggrant. Nylagda cementytter får inte uppvisa en restfuktighetshalt på mer än 4 % (uppmätt med en CM-mätare).

Vid underlag av anhydrit eller gips får restfuktighetshalten inte vara mer än 0,5 %.

Applicering PCI Gisogrund Rapid

1 Skaka PCI Gisogrund Rapid väl före användning.

2 Håll önskad mängd PCI Gisogrund Rapid i ett lämpligt kärl. **Primern får inte hällas ut på underlaget då den**

kemiska reaktionen startar direkt vid kontakt med det mineraliska underlaget.

Håll inte tillbaka oanvänd PCI Gisogrund Rapid från kärlet till

originalförpackningen, eftersom den kan bli förorenad av damm och sand. Det kan då bildas klumpar som gör primern oanvändbar.

Applicering PCI Gisogrund Rapid (forts)

- 3** Applicera sedan utspädd PCI Gisogrund Rapid i ett jämnt lager över underlaget med en fin skumgummi rulle. Se till att inga pölar bildas!
- 4** När det har bildats en film på PCI Gisogrund Rapid (färgen ändras och primern blir nästan genomskinlig) kan det fortsatta arbetet påbörjas omedelbart.

Observera

- Använd inte på underlag med lägre temperatur än + 10 °C eller högre än + 25 °C.
- Följ eventuella instruktioner från gipsbranschen om högsta fuktighetsnivå, tjocklek på underlaget och dess ytlager.
- Torktiden för PCI Gisogrund Rapid förlängs på ytor med rester av gamla beläggningar. När färgen ändras är primern gångbar och redo för fortsatt arbete.
- PCI Gisogrund Rapid är inte lämplig för grundning på vattenlösliga limrester (som sulfittlösning) och bitumenbaserade material. De måste avlägsnas fullständigt eller grundas med PCI Epoxigrund 390 (strö över kvartssand medan ytan fortfarande är våt).
- Alla gamla limrester från beläggningar måste tas bort fullständigt innan natursten läggs.
- Var god observera att PCI Gisogrund Rapid i motsats till traditionella primers inte stärker underlaget.
- PCI Gisogrund Rapid lämpar sig inte för grundning av gjutasfalt och befintlig keramikbeläggningar. Använd PCI Gisogrund till gjutasfalt och PCI Gisogrund 404 till keramikbeläggningar.
- Undvika att det bildas pölar när PCI Gisogrund Rapid appliceras.
- Rengör verktygen med vatten direkt efter användning.

Säkerhetsinformation

Undvik ögon- och hudkontakt. Använd lämpliga skyddshandskar. Dispersionen får inte torka in på huden. Intorkad dispersion avlägsnas med tvål och vatten.

Vid risk för stänk ska ögonen skyddas. Vid ögonkontakt, skölj grundligt med vatten. Om ögonen förblir irriterade i mer än några minuter kontakta läkare och visa det här produktbladet eller

förpackningens etikett.

Förvaras utom räckhåll för barn.

För mer information se vårt säkerhetsdatablad.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail. Reservation för ändringar och tryckfel.



BASF AB
Box 7144
402 33 Göteborg
Tel. 031-26 84 60
Fax 031-26 84 80
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under

rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.